

DuPont™ Tyvek® Kleefband

Stijlnaam: **2060B**

Taal: **Nederlands**

PRODUCTBESCHRIJVING EN TOEPASSING

Eénzijdige Tyvek® (HDPE) met een dikke laag aangepast acrylkleefmiddel op waterbasis en een papieren afdekstrook. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerselementen en chemische stoffen. Tyvek® Kleefband kan gebruikt worden voor het afdichten van membraanbanen, maar is in het bijzonder geschikt voor de afdichting rond doorvoeropeningen en voor het herstellen van schade aan alle Tyvek® membranen en dampschermen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisgewicht:	ca. 210 gr/m ² (zonder papieren afdekstrook)
Dikte:	ca. 300 µm
Afdekstrook:	beschermingspapier, ca. 110 gr/m ²
Treksterkte:	ca. 300 N/5cm
Breekverlenging:	ca. 15%
Aftrekkracht:	ca. 25 N/25mm
Temperatuurbereik:	van -40°C tot +100°C

MONTAGE-INSTRUCTIES EN OPSLAG

- Dit product is ontworpen voor de bouwsector.
- Tyvek® Kleefband hecht zich meteen sterk vast en heeft een groot kleefvermogen op Tyvek® en een ruime waaier van plastic materiaal (bv. niet-geweven stof, folie, enz.).
- Gebruikers moeten nagaan of de Tyvek® Kleefband geschikt is voor de bedoelde ondergrond (hechting, chemische compatibiliteit, vlekvorming, enz.).
- Het is aanbevolen het product aan te brengen bij een temperatuur boven 0°C. Doe dat op een droog en schoon oppervlak (geen stof, vet, oplosmiddelen, ...).
- De rollen moeten vlak worden bewaard in hun originele verpakking en in een schone en droge omgeving.
- De bewaartemperatuur moet tussen de +10°C en +30°C liggen en de rollen mogen niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.

Geldig vanaf: 24.04.2009

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
Tyvek® Marketing
Fax: +352 3666 5021
Tyvek® Customer Service
Fax: +32 (0)15 40 48 02
Tyvek® Manufacturing
Fax: +352 3666 5020
E-mail: Tyvek.info@dupont.com
www.construction.tyvek.com

Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij vervangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten te bepalen indien u ze wil gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garantie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt document en is geldig zonder handtekening.

