


# DuPont™ Tyvek® Soft



## Toepassing :

Soepel afdichtingsmembraan.  
Beschermingslaag voor muren  
en scheidingswanden.

EN 13859-2 (Dec 2004)



DPC 89/106

Productreferentie (style): **2460B**  
Materiaal: **PE-HD**

Taal: **Nederlands**  
Toepassing voor: **België**



EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINAAL (gemiddelde waarde)	TOLERANTIE	
				Minimaal	Maximaal
Lengte (in m)	EN 1848-2	%	variabel	0	-
Breedte (in mm)	EN 1848-2	%	variabel	-0,5	+1,5
Rechtheid	EN 1848-2	mm/10mm	-	-	30
Gewicht per m <sup>2</sup>	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	60	53	67
Brandklasse	EN 11925-2	Klasse	E-d2	-	
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	Klasse	W1	-	-
Dampoverdracht (s <sub>d</sub> )	EN ISO 12572	m	0,025	0,01	0,04
Trekweerstand in MD	EN 12311-1	N/50mm	165	125	205
Verlenging in MD	EN 12311-1	%	9	6	12
Trekweerstand in XD	EN 12311-1	N/50mm	140	110	170
Verlenging in XD	EN 12311-1	%	15	10	20
Scheurweerstand in MD	EN 12310-1	N	65	40	90
Scheurweerstand in XD	EN 12310-1	N	60	40	80
Weerstand tot luchtinsijpeling	EN 12114	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> hr 50Pa)	-	-	0,25
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-2	%	-	-	1
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	°C	-	-	-40
Veroudering na UV en warmte (1)	EN 1297 & EN 1296	Waarde	Verouderd / nieuw		
Trekweerstand in MD	EN 12311-1	%	80	-	-
Verlenging in MD	EN 12311-1	%	70	-	-
Trekweerstand in XD	EN 12311-1	%	80	-	-
Verlenging in XD	EN 12311-1	%	70	-	-
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	Klasse	W1	-	-
<b>ADDITIONELE EIGENSCHAPPEN</b>					
Temperatuurbestendigheid	-	°C	-	-40	+100
Product dikte = functionele laag dikte	-	µm	175	-	-
Waterkolom	EN 20811	m	-	1,5	-
Windscherm	-	-	Ja	-	-
Weerbestendigheid	-	maanden	-	-	4

**Geldig vanaf: 24.04.2009**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.  
L-2984 Luxembourg  
Tyvek® Marketing  
Fax: +352 3666 5021  
Tyvek® Customer Service  
Fax +32 (0) 15 40 48 02  
Tyvek® Manufacturing  
Fax +352 3666 5020  
E-mail: [tyvek.info@dupont.com](mailto:tyvek.info@dupont.com)  
[www.construction.tyvek.com](http://www.construction.tyvek.com)

*Enkele testmethoden zijn volgens de EN 13859-2 en/of volgens het DIN EN ISO 9001 (2000) gecertificeerde DuPont kwaliteitssysteem gewijzigd (voor meer informatie gelieve uw regionale DuPont vertegenwoordiger te raadplegen). Deze informatie is gebaseerd op de kennis waarover wij thans beschikken. Deze wordt aangeboden in samenhang met de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten betreffende voor de bouw bestemde producten. Deze gegevens worden uitsluitend verstrekt als mogelijke leidraad voor de eigen tests van de gebruiker. De gebruiker moet zelf testen of onze producten geschikt zijn voor de door hem gewenste specifieke toepassingen die anders zijn als de hierin beschreven toepassing. Deze informatie wordt herzien als er meer kennis en ervaring beschikbaar is. DuPont kan niet instaan voor de resultaten en aanvaardt geen enkele verplichting of juridische aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie voor toepassingen die anders zijn als de hierin beschreven toepassing, omdat DuPont onmogelijk rekening kan houden met alle variaties in de condities waarin de toepassingen uitgevoerd worden. Uit deze publicatie kunnen geen licentierechten worden afgeleid. De hier verstrekte informatie heeft niet tot doel inbreuk te maken op bestaande patenten. Informatie over de productveiligheid is op aanvraag leverbaar. Dit gegevensblad is een gedrukt document en is geldig zonder ondertekening.*

